



POINTS FORTS / VORTEILE


- > Forte épaisseur d'enduction = durée de vie prolongée
- > Excellente soudabilité
- > **Régularité droit fil**
- > Hohe Beschichtungsdicke = längere Lebensdauer
- > Ausgezeichnetes Schweissverhalten
- > **Regelmässigkeit des geraden Fadenverlaufs**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN


	Préconstraint 332	Normes Normen
Fil / Garn	1100 dtex PES HT	TER SUISSE
Poids / Gewicht	340 g/m ²	EN ISO 2286-2
Largeur / Breite	267 cm	
Format standard pièce/bobine* Standardformat Stücklängen/Bobinen*	± 50 ml/± 300 ml	
Résistance rupture (chaîne/trame) Reißkraft (Kette/Schub)	230/160 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) Weiterreißkraft (Kette/Schub)	30/15 daN	DIN 53.363
Adhérence / Haftung	7/7 daN/5 cm	
Porosité / Offene Fläche	± 14%	
Efficacité au vent / Windwiderstand	92%	XPG 39-100-3 ⁽¹⁾
Réaction au feu / Brennverhalten	M2/NFP 92-507 B1/DIN 4102-1 G1/GOST 30244-94	
Tenue au froid / Kältebeständigkeit	- 30°C	EN 4675
Tenue à la chaleur / Wärmebeständigkeit	+ 70°C	
Système de management de la qualité Qualitätsmanagement		ISO 9001

⁽¹⁾ Mesures effectuées au CMEFE de Genève, échantillon de 25 x 35 cm
Messungen ausgeführt durch CMEFE Genf, Proben von 25x35 cm


COLORIS ET REFERENCES FARBEN UND REFERENZEN




332-1323




332-1076 RAL 1015



332-1053* RAL 5015



332-1054 RAL 6005




330-50211-ORANGE FLUO**

[NEW]

*Disponibilité de stock : nous consulter
Verfügbarkeit: auf Anfrage

**Non ignifuge - Laize de 180 cm
Nicht schwerentflammbar - Breite 180 cm



Stabilité dimensionnelle
Flächenstabilität



Longévité
Lebensdauer




Réaction au feu
Brennverhalten



100% recyclable
100% recycelbar

Textile Sonnenschutz- Technik
Werner Jürgehake GmbH



Eiserstr. 55
33415 Verl
Tel.: 05246 / 933494
www.sonnensegel-nach-mass.de